

TELUPRO

Tissu polyamide | enduit simple face d'un élastomère gris



Sans silicone



Imperméable



Enduction 1 face



Lavable /rinqable



Réparable



Souple



ATEX peinture



REACH



RoHS 2

TELUPRO | Tissu polyamide enduit simple face d'un élastomère gris

Poids	ISO 3801	230 g/m ² ± 5 %
Résistance à la traction	ISO 13934-1	
Chaine		> 600 N
Trame		> 250 N
Allongement (rupture)	ISO 13934-1	
Chaine		> 80 %
Trame		> 170 %
Résistance à la déchirure	ISO 13937-1	
Chaine		> 35 N
Trame		> 20 N
Imperméabilité	ISO 811	> 3 000 mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	DIN 53 122	± 400 gr/m ² /24 h
Norme feu	BS 6807 CRIB 5 BS 7175 CRIB 5	OK OK